

MultiTherm® 702

Tane Dokulu Dekoratif Mineral Sıva

TANIMI

MultiTherm® 702 çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, su itici özelliğe sahip dekoratif sıvadır.

TS 7847 standardına uygundur.

Sınıflandırma: E5-S4-V1-W2-A0-C0

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Mineral esaslı yüzeylerde,
- Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde dekoratif sıva olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Yalnız su ile karıştırılır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Buhar geçirimlidir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Donma - çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
- Üzeri tiner yada solvent içermeyen boya ile boyanabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

(a) Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeye gevşek parçacıklar olmamalıdır. Düzgün olmayan yüzeylerde uygun Master Builders Solutions Tamir Harçları kullanılmalıdır.

Isı izolasyonu sistemlerinin son kat uygulamalarında, **MultiTherm® 702**'nin uygulanabilmesi için, levhaların yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırılmış, dübellenmiş ve **MultiTherm® 400** ile sıva yapılmış olması gereklidir. Levhalar rüzgar yükü ile esnememelidir.

(b) Karıştırma

Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kabına boşaltılır. **MultiTherm® 702**, yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dak. 'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

(c) Uygulama

MultiTherm® 100 ile yapıştırılmış ve dübellenmiş ısı yalıtım levhalarının yüzeyi üzerine, **MultiTherm® 400** sıva, sıva filesi ile birlikte uygulanır. Sıva prizini altıktan sonra, **MultiTherm® 702** karışımı, çelik mala ile yüzeye uygulanır. Malzeme, ekipman ve ekip, uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne göre, ek yeri yapılmadan tek seferde uygulama bitirilecek şekilde planlanmalıdır. **MultiTherm® 702**, kurumadan, plastik mala ile yüzeye istenen desen verilir. **MultiTherm® 702** tamamen prizini aldıktan sonra, üzerine tercih edilen renkteki esnek dış cephe kaplaması uygulanır.

(d) Karışım Oranları

| MultiTherm® 702 | 1 kg Toz için | 25 kg Torba için |
|----------------------|----------------|------------------|
| Karışım Suyu Miktarı | ~0,25 litre | ~5,00 litre |
| Karışım Yoğunluğu | ~1,80 kg/litre | |

SARFIYAT

2,50 – 3,00 kg/m² dir (Toz + Su karışımı)

UYARI VE ÖNLEMLER

- MultiTherm® 702** uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C 'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.
- Kurumaya başlamış **MultiTherm® 702** karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.
- İlave kat uygulamaları, ilk kat malzeme tam olarak kürlenmeden önce yapılmalıdır. (yaş üzeri yaş)
- Dış yüzey uygulamalarında, kaplanmış yüzeyin ilk 24 saat aşırı güneş ışığı, rüzgâr, don veya yağmurdan korunması gereklidir.

AMBALAJ

20 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba ile tedarik edilmektedir

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli

MultiTherm® 702

Tane Dokulu Dekoratif Mineral Sıva

depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/ 5, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: mbs.tr@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/tr-tr

| Teknik veriler* | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Malzemenin yapısı | Mineral Dolgular, Sentetik Katkıları ve Özel Çimento İçerir. | |
| Renk | Beyaz | |
| Betona Yapışma Dayanımı | EN 1542 | ≥ 1,00 N/mm ² (28 Gün) |
| Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı | +5°C +30°C | |
| Servis Sıcaklığı | -20°C +80°C | |
| Olgunlaşma Süresi | 3 – 5 Dakika | |
| Kullanma Süresi | 60 Dakika | |



* Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

MultiTherm® 702

Tane Dokulu Dekoratif Mineral Sıva



TSE

FİRMA ADI

MASTER BUILDERS SOLUTIONS YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES

BARBAROS MAH. BEGONYA SOK. NIDAKULE
ATAŞEHİR KUZEY C KAPISI NO:3E/5, 34746
ATAŞEHİR/İSTANBUL

FABRİKA

GEBZE OSB2 MAHALLESİ 1000. CADDE NO:1017/1
ÇAYIROVA/KOCAELİ

YIL

20

BELGE NO

008277 – TSE - 06 / 01

STANDARD NO

TS 7847

ÜRÜN TİPİ

MULTİTHERM 702

TİP TÜR:

E5-S4-V1-W2-A0-C0 ÇİMENTO ESASLI, TEK
BİLEŞENLİ, POLİMER TAKVİYELİ, SU İTİCİ
DEKORATİF SIVA